



ARDEX E 95

Раствор для улучшения свойств отделки швов

Жидкость для смешивания с массами для затирки швов на цементной основе, такими как

ARDEX FK быстросохнущая масса для заделки швов

ARDEX GK Масса для затирки швов повышенной износостойкости

Для формирования эластичных швов с водоотталкивающими свойствами.

Не содержит растворителей.

ARDEX E 95

Раствор для улучшения свойств отделки швов

Область применения:

Улучшение свойств масс для затирки швов на цементной основе, таких как

ARDEX FK быстросохнущая масса для заделки швов

ARDEX GK масса для затирки швов повышенной износостойкости

Для затирки швов для плитки из керамики, стекла, натурального камня, клинкера, фасадных панелей и фасадной прислонной керамической плитки, на полу и на стенах, также подходит для стеклянных блоков.

Придает затиркам для швов эластичность, обеспечивает водоотталкивающие свойства, а также повышает сцепление кромок.

Используется в качестве дополнительной защиты оснований, чувствительных к влаге,

В ваннах, душевых, санузлах, на кухнях,

На балконах, террасах, фасадах,

На основаниях, способных к деформации, таких как гипсокартон, ДСП и т.д.,

На полах с подогревом, а также на нестабильных основаниях, например, из бетона.

Для внутренних и наружных работ.

Описание:

Дисперсия на основе синтетической смолы на водной основе, не содержащая растворителей.

Использование:

Использовать чистую емкость!

ARDEX E 95 разбавить чистой водой в следующих пропорциях:

ARDEX E 95 : Вода
1 : 1 для ARDEX GK, ARDEX FK

Улучшенные растворы легко втираются в швы резиновым шпателем. Обработанные площади легко чистятся с помощью Scotch-Brite или жесткой губки. При этом излишки раствора смачиваются водой и примерно через 1 минуту легко смываются.

Оставшаяся пленка после высыхания легко удаляется влажной губкой.

Полное высыхание раствора на поверхности плитки затрудняет очищение.

Для полов предпочтительнее использовать улучшенные 1:1 ARDEX E 95 растворы ARDEX GK, ARDEX FK или цементно-песчаную смесь. В сомнительных случаях провести пробные работы.

Важно:

Улучшенные ARDEX E 95 массы для затирания швов могут незначительно отличаться по цвету от неулучшенных растворов. Поэтому на соприкасающихся площадях должен использоваться только один вид массы для затирания швов – улучшенная или неулучшенная.

Цветная затирка для швов может не подходит к плитке и плитам с пористой поверхностью, а также к матово глазурованной плитке. Соблюдайте указания производителя.

К сведению пользователя:

В лечебных ваннах и бассейнах, и иных помещениях с высокой нагрузкой вместо цементной затирки необходимо использовать эпоксидную затирку для швов ARDEX WA.

Технические данные согласно стандартам качества ARDEX:

Соотношение при смешивании: ARDEX GK 25,0 кг

ARDEX E 95	ок. 2,5 кг
Вода	ок. 2,5 л

ARDEX FK	25,0 кг
ARDEX E 95	ок. 3,0 кг
Вода	ок. 3,0 л

Коэффициент упругости при соблюдении рекомендуемых пропорций:

ARDEX GK	ок. 6500 Н/мм ²
ARDEX FK	ок. 9500 Н/мм ²

Упаковка:

Ведро по 5 кг нетто

Хранение:

В заводской упаковке в защищенном от мороза месте ок. 12 месяцев.

